| RUBAN COTON, PLAT DE 28 mm | | | FICHE D'IDENTIFICATION N°R 3.05 du 28.01.2003 | |
|---|---|---|---|---|
| | **CARACTERISTIQUES** | **EXPRIMEES EN UNITES DE MESURE DECRITES** | **SPECIFICATIONS** | **TYPE D'ESSAI** |
| **0.** | **Définition du produit** | | | |
| 0 01 | Désignation | Sangle coton tubulaire de 33 mm | | |
| 0 02 | Destination habituelle | Ceinture pantalon | | |
| 0 03 | Marques distinctives | | | |
| | | | | |
| **I.** | **Caractéristiques générales** | | | |
| 1 01 | Longueur par unité de conditionnement | | | |
| 1 02 | Largeur maximale<br>Normale<br>minimale | mm | 29<br>28<br>27 | |
| 1 03 | Coloris | | vert otan, | |
| 1 04 | Type de lisières | | | |
| | | | | |
| **II.** | **Caractéristiques de construction** | | | |
| 2 01 | Nature et pourcentage des matières premières | | coton | |
| 2 02 | Armure | | Croise 2x2 formant chevron | 4 |
| 2 03 | Nombre de fils sur toute la largeur<br>chaîne,<br><br>Nombre de duite ou de doubles duites au cm. en trame | | <br>140<br><br>12 | |
| 2 04 | Masse par mètre linéaire en atmosphère Normale maximale<br>normale<br>minimale | g/m² | <br>13<br>512<br>11 | |
| 2 06 | Perte de masse au lavage | % | 4 | |
| 2 07 | Fils: masse linéique ( à titre indicatif )<br>Chaîne<br>Trame | Tex | <br>25x4<br>25x2 | |
| | | | | |
| **III.** | **Caractéristiques de résistance mécanique** | | | |
| 3 01 | Force de rupture par traction en chaîne | daN | 120 | |
| | | | | |
| **IV.** | **Caractéristiques optiques générales** | | | |
| 4 01 | Coloris | | , vert otan, | |
| 4 03 | Mode de teinture | | | |
| 4 04 | Nature des colorants | | | |
| 4 05 | Service délivrant le spécimen de référence | | | |

| | CARACTERISTIQUES | EXPRIMEES EN UNITES DE MESURE DECRITES | SPECIFICATIONS | TYPE D'ESSAI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **V.** | **Caractéristiques de solidité des teintures** | | | |
| 5 01 | A la lumière artificielle :<br>- dégradation | Indice minimal | 6 | |
| 5 05 | Au lavage à 95 °C<br>- dégradation<br>- dégorgement sur coton<br>- dégorgement sur viscose | Indice minimal | 4<br>4-5<br>4-5 | |
| 5 07 | Au frottement :<br>- dégorgement sur étoffe de coton sèche<br>- dégorgement sur étoffe de coton humide | Indice minimal | 4-5<br>4-5 | |
| 5 12 | A la sueur :<br>- dégradation<br>- dégorgement sur laine<br>- dégorgement sur coton | Indice minimal | 4-5<br>4<br>4 | |
| 5 13 | Au perchloréthylène :<br>- dégradation<br>- dégorgement sur laine<br>- dégorgement sur coton | Indice minimal | 4-5<br>4<br>4 | |
| 5 14 | Au chlore (2 g/l de chlore actif) :<br>- dégradation | | 4 | |
| **VI.** | **Caractéristiques de stabilité dimensionnelle** | | | |
| 6 03 | Trempage dans l'eau à 20 °C | | 6 | |