

Revêtement de référence :**Rn** : polyester FR UK**Rembourrages de référence :**

	Mi	Mn
Composition	mousse polyuréthane de type polyéther	mousse polyuréthane haute résilience de type polyéther
Masse volumique (Kg/m ³) suivant ISO 845	24 - 26	34 - 37
Résistance à la compression à 40% (KPa) suivant ISO 3386 (*)	2,5 - 2,9	2,8 - 3,7
Comportement au feu en association avec Rn, selon les normes NF EN 1021-1 & 2 et le protocole de l'annexe 3	✓ passe la cigarette en combustion ✓ ne passe pas la petite flamme simulant celle d'une allumette et a une vitesse de combustion X = (8,2 ± 0,6) cm/min	✓ passe la cigarette en combustion ✓ passe la petite flamme simulant celle d'une allumette

() : A titre indicatif.*